



QUEEN INTERIOR



Брудовідштовхувальна акрилова фарба

- Самоочисне покриття
- Акрилова з високою міцністю
- Стійка до миття побутовими засобами
- Особлива покривна здатність

Властивості продукту

Тиксотропна акрилова фарба елітного класу на водній основі легко наноситься на поверхню, утворює однорідне глибоко матове покриття, не стікає і має високу покривну здатність. Має мінімізований вміст ЛОС та інших шкідливих для здоров'я речовин. Завдяки спеціальним воскам відбувається ефект самоочищення - відштовхування рідкого бруду відразу після його попадання на пофарбовану поверхню. Після інтенсивного миття захисний віск відновлює брудовідштовхувальну здатність через 4-6 годин. Фарба має хорошу здатність самонівелюватися на поверхні, формуєчи абсолютно рівномірне, без смуг та плям покриття. Використання акрилового зв'язуючого забезпечує довговічну експлуатацію поверхні при підвищених навантаженнях, збереження насиченості кольорів при дії УФ. Пофарбована поверхня витримує інтенсивне вологе прибирання та мийку із застосуванням побутових миючих засобів. Тонується у широкій кольоровій гамі.



Призначення

Фарба призначена для декоративно-захисного покриття поверхонь стелі та стін у сухих приміщеннях з різним експлуатаційним навантаженням: зали, спальні, дитячі кімнати, офісні будівлі, готелі, навчальні заклади, торгові центри, місця громадського харчування тощо. Ефект самоочищення підвищує цінність продукту там, де можливе неконтрольоване попадання бруду на поверхню.



Типи поверхонь під фарбування

Нові або раніше фарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні шпалерами, що фарбуються, та іншими схожими оздоблювальними матеріалами.



Попередня підготовка

Непофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцного матеріалу, що відшаровується, бруду, пилу. Крейдяну та вапняну побілку слід повністю видалити. Для запобігання тріщинам рекомендується використовувати склополотно FIBERGLASS Ft professional. Сформувати гладку поверхню за допомогою шпаклівки SUPER FINISH FILLER Ft professional. Після шліфування шпаклівки залишковий пил ретельно видалити або зв'язати засобом UNIVERSAL PRIMER Ft professional. Для надання повної однорідності по поглинанню, кольору, текстурі, та для маскування деяких дефектів основи поверхню покрити продуктом PRIMER PAINT Ft professional.



Раніше пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, масла, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити та висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни закласти ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного. Раніше пофарбовані алкідною і масляною фарбою поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Використовувати PRIMER PAINT Ft professional. При нанесенні поверх старої фарби, та при реставраційних роботах необхідно на невеликій ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів.



Фанера, ДВП, ДСП, дерево всередині будівель: очистити від пилу, бруду, жирних плям, смоли, грибків, лишайників, плісняви. Обробити антисептиком. Висушити деревину до 18-20% максимальної вологості. Використовувати PRIMER PAINT Ft professional.

Шпалери під фарбування: повинні бути повністю висушені. Мінімальний термін для просушування свіжоприклеєних шпалер 24 години.

Фарбування

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Наносити валиком, пензлем або розпиленням в 1-2 шари. При необхідності перший шар фарби можна розбавити водою не більше 10% від об'єму. Під час розведення температура води повинна відповідати температурі фарби. При нанесенні валиком другий шар фарби застосувати не раніше ніж через 3 години після нанесення першого в нерозведеному вигляді. При роботі гідродинамічним розпиленням рекомендується розведення фарби водою до 5%, використовувати сопла 0,010, тиск 110-130 бар (для FFLP). Фарбу наносити в 2 шари «мокрим по мокрому». Температура повітря і поверхні, що фарбується, повинна бути в межах від +10 до +26°C; відносна вологість не більше 80%. Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Повна зносостійкість покриття досягає через місяць. Для ремонтного фарбування поверхні, пофарбованої фарбою QUEEN INTERIOR, рекомендується застосовувати цю ж фарбу.

Очищення інструменту

Видалити залишки фарби з інструменту, після чого промити водою або миючим засобом. Сліди підсохлої фарби з інструменту можна видалити механічним шляхом та миючим засобом.

Догляд за фарбованою поверхнею

Очищення фарбованої поверхні рекомендується здійснювати губкою або м'якою тканиною. Для миття допускається використання побутових миючих засобів. Свіжі плями від олії та тваринних жирів видалити за допомогою рідких миючих засобів, що містять ПАВ. Для зняття бітуму та слідів від гуми можна використовувати жорсткий бік губки із застосуванням миючих засобів (при цьому можливе пошкодження поверхні і буде потрібне ремонтне фарбування). Перед нанесенням перевірити обраний миючий засіб на пофарбованій поверхні у малопомітному місці. Після очищення залишки миючих засобів необхідно змити з пофарбованої поверхні чистою водою. Слід пам'ятати, що пофарбована поверхня досягає залишкової твердості після повної полімеризації півки протягом 3-4 тижнів.

Технічні характеристики

Призначення	Для стін і стель в сухих приміщеннях
Склад	Акрилова дисперсія, пігменти, функціональні добавки
Ступінь глянцю (ДСТУ EN 13300:2012)	Глибоко матова
Стійкість до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300:2012)	1 клас, стійка до миття
Витрата	8-10 м ² /л (витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні)
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23°C і відносній вологості 50%	Сухий від пилу через 2 год., можна перефарбовувати через 3 год.
Робочі інструменти	Пензлик, валик, розпилювач
Щільність	Близько 1,3 кг / л
Вимоги до розпилювача	Насадка 0,010, тиск 110-130 бар, кут розпилення 40-60°
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування фарби!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці з дати виробництва
Упаковка	3 л; 10 л

Заходи безпеки

Фарба нетоксична і пожегобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Слідувати загальним правилам гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні фарби в очі - промити великою кількістю води. Не вживати їжу або напої під час застосування продукції, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасних випадків рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На фарбу є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 В
тел./факс: +38 (044) 351 17 55
www.ftpro.com.ua
ТУУ 20.3-39526711-001:2016 Зміна №5

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або численні фактори, що впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальності за збитки, завдані застосуванням матеріалу не відповідно до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції слід розглядати як недійсні після публікації нового видання.