



SUPER-FINISH FILLER



ЛЕГКА ПОЛІМЕРНА ВОЛОГОСТІЙКА ШПАКЛІВКА

- Вологостійка, для всіх способів нанесення
- Сніжно біла, ідеально гладка
- Легке в шліфуванні еластичне покриття
- Збільшений час висихання



Властивості продукту

Готова до застосування легка, з тонким легким наповнювачем полімерна шпаклівка для зовнішніх та внутрішніх робіт. Просте ручне та механізоване нанесення завдяки пластичній консистенції та збільшеному часу відкритого висихання. Легко шліфується, створюючи при цьому ідеально гладке міцне сніжно-біле покриття. Висока адгезія до поверхні основи. Має мінімальну об'ємну усадку та широкий спектр застосування. Придатна для вологих приміщень, має гідрофобні властивості. Допустима товщина одного шару до 3 мм. Тонується у пастельні тони. Сумісна з усіма видами водорозчинних фарб.



Призначення

Призначена для створення ідеальної поверхні під високоякісне фарбування, шпалери, художній розпис та декоративні покриття. Підходить для ручного (в т.ч. валиком) та механізованого нанесення з подальшою обробкою. Застосовується для шпаклювання фасадів будівель, стін та стель усередині сухих та вологих приміщень, а також монтажу склополотна. Коригування поверхонь після нанесення ґрунтувальних фарб. Підходить для створення поверхонь із рівнем якості Q3 та Q4.



Типи поверхонь під нанесення

Поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні склополотном, флізеліном та іншими подібними оздоблювальними матеріалами.



Попередня підготовка

Очистити поверхню від матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Побілку крейдою та вапном слід повністю видалити. Пильні, сильно поглинаючі та пухкі поверхні заґрунтувати засобом UNIVERSAL PRIMER Ft professional. Дефекти з глибиною більше 3 мм зашпаклювати продуктом SUPER-START FILLER Ft professional.

Нанесення

Вирівнювання поверхні ручним способом: перед застосуванням ретельно перемішати. Нанести за допомогою шпателя будь-якого прийнятого типу. Можливе нанесення спеціальним валиком з наступним розгладжуванням шпателем для ручної чи машинної роботи. Після вологовіддачі або висихання загладити поверхню шпателем, змочуючи водою або відшліфувати сухим способом із застосуванням абразивного матеріалу. Для отримання високоякісної поверхні використовувати бічне світло.

Вирівнювання поверхні механізованим способом: за необхідності розвести шпаклівку на 5-10% водою. На пістоletі зняти фільтри. Використовувати форсунку 0,027-0,043. Тиск близько 150-200 бар. Для рівномірного розподілу по поверхні використовувати шпателя для механізованого нанесення. Відшліфувати машиною для шпаклівки або вручну.

Монтаж склополотна: при необхідності розвести шпаклівку на 5-10% водою, нанести на поверхню за допомогою ручного шпателя, валика або розпилювача шаром близько 3 мм. Межі нанесення повинні відповідати площі, яку можна обробити протягом 30-60 хв. Накласти поверх шпаклівки склополотно. Розгладити металевим шпателем, продавлюючи крізь нього надлишок шпаклівки з поверхні основи. Стиги полотна здійснювати стандартними способами. Після монтажу на певній площі, не пізніше ніж через 2-3 години, нанести поверх склополотна фінішний шар шпаклівки вибраним способом. Рекомендована щільність склополотна трохи більше 45 г/м². З метою збільшення часу висихання та покращення пластичності продукту рекомендується використовувати засіб для уповільнення висихання фарб LONGTIME Ft professional в об'ємі 0,3-0,6 л на 10 л шпаклівки.

Очищення інструментів

Видалити залишки матеріалу з інструмента, після чого промити водою. Засохлий склад очищується механічним способом.



SUPER-FINISH FILLER



Технічні характеристики

Призначення	Вирівнювання поверхонь всередині приміщень
Склад	Мінеральні наповнювачі, акрил-стирольна дисперсія, функц. добавки
Розхід	0,6-1,4 кг/м ²
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23 °С та відносної вологості бл. 60%	Залежно від вологості та товщини шару між шарами 6-12 годин, повне 12-48 годин
Сухий залишок	Близько 70%
Щільність	Близько 1,6 кг/л
Зберігання	Зберігати у закритій тарі у сухому прохолодному місці (вище +5 °С). Не допускати заморожування!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення
Упаковка	1,6кг, 4,8кг, 16кг

Заходи безпеки

Шпаклівка нетоксична та пожегобезпечна. Не змішувати з органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При попаданні у вічі – промити великою кількістю води. Не вживати їжу чи напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На продукт є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не викидати в каналізацію, водоймище або на ґрунт. Залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150, м. Київ,
вул. Казимира Малевича, 86В, тел./факс: +38 (044) 351 17 57
ТУУ 20.3-39526711-003:2022

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або численні фактори, що впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальності за збитки, завдані застосуванням матеріалу не відповідно до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції слід розглядати як недейсні після публікації нового видання.