



# ULTRAWHITE INTERIOR



*Латексна фарба для стін та стель у приміщеннях з невеликим експлуатаційним навантаженням*

- Білосніжна для здорового мікроклімату
- Чудова покривна здатність
- Висока паропроникність
- Для новітніх технологій оздоблення



## Властивості продукту

Легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи оптимальну витрату при збереженні високої покривної здатності. Фарба утворює рівне матове покриття, не розбризкується, не стікає та швидко висихає. Тонується в світлі та пастельні тони. Екологічно безпечна із нейтральним запахом. Відмінно підходить для новобудов – володіючи високою паропроникністю, забезпечує дифузійне відведення назовні залишкової вологи з будівельних конструкцій, знижуючи ймовірність деформації пофарбованої поверхні. Забезпечує високу адгезію при виконанні монтажу склохолсту, щільно заповнює дрібні дефекти поверхні та текстуру склохолсту.



## Призначення

Фарбування стель та стін у сухих приміщеннях з невеликим експлуатаційним навантаженням: житлові та громадські приміщення, дитячі кімнати, спальні, офіси. Монтаж склохолсту. Заповнення текстури склохолсту.



## Типи поверхонь під фарбування

Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні шпалерами, що фарбуються, та іншими схожими оздоблювальними матеріалами.



## Попередня підготовка

**Непофарбовані поверхні:** очистити поверхню від неміцного матеріалу, що відшаровується, бруду, пилу. Крейдяну та вапняну побілку слід повністю видалити. Для запобігання тріщинам рекомендується використовувати склополотно FIBERGLASS Ft professional. Сформувати гладку поверхню за допомогою шпаклівки SUPER FINISH FILLER Ft professional. Після шліфування шпаклівки залишковий пил ретельно видалити або зв'язати засобом UNIVERSAL PRIMER Ft professional. Для надання повної однорідності по поглинанню, кольору, текстурі, та для маскувannya деяких дефектів основи поверхню покрити продуктом BASE PAINT Ft professional.



**Раніше пофарбовані поверхні:** очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, масла, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити та висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни закласти ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного. Раніше пофарбовані алкідною і масляною фарбою поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Використовувати BASE PAINT Ft professional. При нанесенні поверх старої фарби, та при реставраційних роботах необхідно на невеликій ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів.



**Фанера, ДВП, ДСП, дерево всередині будівель:** очистити від пилу, бруду, жирних плям, смоли, грибків, лишайників, плісняви. Обробити антисептиком. Висушити деревину до 18-20% максимальної вологості. Використовувати BASE PAINT Ft professional.

**Шпалери під фарбування:** повинні бути повністю висушені. Мінімальний термін для просушування свіжо-приклеєних шпалер 24 години.

## Монтаж склохолсту

Фарбу ретельно перемішати. Фарба готова до застосування. При необхідності додати уповільнювач висихання LONGTIME Ft professional. Наносити валиком, пензлем або розпиленням щільним шаром. Прикладіть першу смугу склохолсту до стіни вертикально, починаючи від кута, і добре розгладьте шпателем від центру до країв, виганяючи повітря. Залишки фарби проникнуть на поверхню склохолсту. Приклейте наступну смугу встик до попередньої, розгладжуючи від центру до країв. На поверхню приклеєного склохолсту додатково нанести шар фарби. Рівномірно розгладити шпателем, заповнити текстуру склохолсту, залишки зібрати з поверхні. Уникайте протягів, поки матеріал повністю не висохне. Після висихання (не раніше 24 годин) поверхню можна додатково зашпаклювати SUPER FINISH FILLER Ft professional.

## Фарбування

Фарбу ретельно перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпиленням в 1-2 шари. Фарба готова до застосування. При необхідності перший шар фарби можна розбавити водою не більше 10% від об'єму. Фінішний шар фарби наносити нерозбавленим не раніше ніж через 1-2 години після першого нанесення. При нанесенні фарби гідродинамічним розпиленням рекомендується розведення фарби водою до 10%, використовувати сопла 0,014 – 0,016 тиск 120-140 бар (для FFLP). Температура повітря і поверхні, що фарбується, повинна бути в межах від +5 до +26°C; відносна вологість трохи більше 80%. При роботі на великих об'ємах, а також при високих температурах рекомендується використовувати сповільнювач висихання LONGTIME Ft professional. Покриття набуває остаточного кольору після повного висихання фарби. Повна зносостійкість покриття досягається через місяць.

## Очищення інструментів

Видалити залишки фарби з інструменту, після чого промити водою або миючим засобом. Сліди підсохлої фарби з інструменту можна видалити механічним шляхом та миючим засобом.



## Догляд за фарбованою поверхнею

Очищення фарбованої поверхні рекомендується здійснювати губкою або м'якою тканиною. Зі свіжофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом 3-4 тижнів, оскільки за нормальних умов покриття досягає своєї остаточної твердості лише через місяць. Якщо необхідно очистити поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною, уникаючи натирання. Не використовуйте органічні розчинники, абразивні засоби для чищення, а також жорсткі губки і щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою.

## Технічні характеристики

Призначення	Для стін та стель в сухих приміщеннях
Склад	Акрил-стирольна дисперсія, пігменти, функціональні добавки
Ступінь глянцю (ДСТУ EN 13300:2012)	Глибокоматова
Стійкість до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300:2012)	3 клас, стійка до миття
Витрати	7–9 м <sup>2</sup> /л (витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні та обладнання, що застосовується)
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23°C і відносній вологості 50%	Сухий від пилу через 30 хв., можна перефарбовувати через 1-2 год.
Сухий залишок	Близько 62% в залежності від відтінка
Щільність	Близько 1,58 кг/л
Вимоги до розпилювача	Насадка 0,014-0,016, тиск 120-140 бар, кут розпилення 40-60°
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморозування фарби!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці з дати виробництва
Упаковка	3 л ; 10 л

## Заходи безпеки

Фарба нетоксична і пожежобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Слідувати загальним правилам гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні фарби в очі - промити великою кількістю води. Не вживати їжу або напої під час застосування продукції, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасних випадків рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На фарбу є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

## Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

## Виробник

ТОВ «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ», Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 В  
тел.: +38 (044) 351 17 55  
[www.ftpro.com.ua](http://www.ftpro.com.ua)

ТУУ 20.3-39526711-001:2016 Зміна №4

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не в відповідності до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції повинні розглядатися як недійсні після публікації нового видання.